

产品描述

HS-40属于加光浆，可适用于表面加光处理（皮革、真皮、胶浆）以及表面金属效果（可为反光粉、金属粉做载体）。

典型性质

外观	半透明液体
固含量	40±1 %
PH	7.0-8.5
粘度（25℃）	30000-35000 cps.
密度	1.045g/cm ³
粒径	>1000
建议网目	32-80T

典型薄膜性能

100%模量	1.4 mpa
抗拉强度	35mpa
断裂伸长率	1500 %

使用方法

- 1、建议添加1%的HS-100交联剂使用；
- 2、手印完成后，自然晾干。

存储和安全

HS-40应在室温下存放于紧闭密封的容器中，并防止温度低于 5°C。如同大多数乳液，不应将 **HS-40**暴露于温度接近 0°C 的环境，因为这可能会影响产品的使用。

一般公认的工业涂料的使用安全防护措施，包括适当的通风和喷涂时使用的面具。