

产品描述

HS-105-6属于自然干水性聚氨酯防冻型加光浆，可用作表面加光处理（适用于皮革、真皮、胶浆），也可用作表面金属效果（可为反光粉、金属粉做载体）。

典型性质

外观	半透明液体
固含量	40±1%
PH	7.0-8.0
粘度	30000-35000cps
密度	1.045g/cm ³

使用方法

- 1、印花行业推荐使用**32-80 T**目网板，建议根据印刷材料的材质和图案的花纹来选择网板的目数；
- 2、可适用于手工印刷，建议添加**1%**的**HS-100**助剂搅拌均匀后使用，并在**4**小时内使用完毕，可提高耐水牢度；
- 3、自然干燥时温度低于**120°C**，然后在**150°C**固化**2**分钟，**12**小时后可以测试洗水效果；
- 4、建议做仿金属效果的配方：**90%**的**HS-PU 105-6** +**10%**的七彩粉，**50%**的**HS-PU 105-6** +**50%**的反光粉。

存储与安全

该产品应当存储在阴凉干燥的地方，在密闭容器中的保质期为**1**年；

一般储存条件：避免热源、辐射、静电以及与食品接触；

存放温度在**5°C**至**35°C**，避免阳光直射；