

产品描述

HS-109属于转移植绒浆,可应用于转印植绒工艺,适用于棉、弹性混纺面料、泳衣面料以及没有防水涂层的梭织面料上植绒。

典型性质

外观	乳白色液体
离子性	阴离子
PH	7.5-8.0
粘度	60000-70000cps
密度	1.045g/cm ³

使用方法

- 1、它可用于机印,也可用于手印;
- 2、可直接印于织物上;
- 3、每次使用前建议添加2%的HS-100助剂,并搅拌均匀,建议在8小时内使用完;
- 4、印好后自然干透再进行压烫工艺,需要在4小时内压烫完毕。建议压烫在170℃压力4磅正反两面各压15秒。

存储与安全

该产品应当存储在阴凉干燥的地方,在密闭容器中的保质期为1年;

一般储存条件:避免热源、辐射、静电以及与食品接触;

存放温度在5°C至35°C,避免阳光直射;