

产品描述

HS-170属于水性烫金浆，可适用于多种尼龙、涤纶、棉布、混纺面料的烫金工艺，可耐30° C 洗水。

典型性质

外观	半透明液体
离子性	阴离子
PH	7.0-8.5
粘度	≤120000cps
密度	1.03-1.05g/cm ³

使用方法

- 1、适用于手印，建议印刷次数不要过多，防止因印的太厚而导致烫不上，每印一次尽量干透再进行下一步操作；
- 2、印好后可直接在台上烫金，建议在磅压力150°C压烫15秒，正反两面各压一次；
- 3、压烫完毕后，在150°C烘干2分钟；
- 4、自然干24小时后测试洗水，无防冻性能。

存储与安全

该产品应当存储在阴凉干燥的地方，在密闭容器中的保质期为1年；

一般储存条件：避免热源、辐射、静电以及与食品接触；

存放温度在5°C至35°C，避免阳光直射；