

产品描述

HS-175W属于手印厚板白胶浆, 适用于棉、弹性混纺面料、泳衣面料以及未做防水处理的梭织面料

典型性质

外观	乳白色液体
固含量	68±1 %
PH	7.5-8.0
粘度 (25℃)	65000 -70000cps.
密度	1.045g/cm ³
建议网目	32-40T

典型薄膜性能

抗拉强度	35mpa
断裂伸长率	1200%
Tg	-40℃

使用方法

- 1、根据需求可添加一定量的色素使用, 由于色素对胶浆的牢度影响较大, 建议色素用量不超过5%, 荧光色素尽量使用高温色素, 以免颜色迁移影响产品质量;
- 2、可直接手印于织物;
- 3、完成印花工艺后, 需要在150℃烘干2分钟。

储存与安全

该产品要贮存在阴凉干燥的地方, 密闭容器中的保质期为1年;
一般储存条件: 避免热源、辐射、静电以及与食品接触;
最好存放在5° C 以上的环境, 避免接触高温。