

## 产品描述

HS-803属于金银粉浆，适用于针织面料、梭织面料等的葱粉(闪光片)印花。

## 典型性质

外观	半透明液体
固含量	50±1%
PH	7.0-8.5
粘度	30000-35000cps
密度	1.045g/cm <sup>3</sup>
溶解性	冷水易稀释

## 使用方法

Tg	-40℃
抗拉强度	35mpa
断裂伸长率	1200%

## 使用方法

- 1、可手印，也可机印；
- 2、建议添加1%的HS-100助剂使用，并在8小时内使用完毕可；
- 3、可直接印于织物上面；
- 4、建议金银粉用量为8%-10%，可使表面平滑且具有高光效果；
- 5、自然晾干24小时后可测试耐水洗效果；
- 6、涂膜后属于防冻型材料，在零下25℃时仍然可保持弹性；

## 存储与安全

该产品应当存储在阴凉干燥的地方，在密闭容器中的保质期为1年；  
一般储存条件：避免热源、辐射、静电以及与食品接触；  
存放温度在5℃至35℃，避免阳光直射；