

## 产品描述

HS-A302属于拔印浆, 适用于彩色拔染印花。

## 典型性质

外观	乳白色液体
离子性	阴离子
PH	7.5-8.0
粘度	40000-50000cps
密度	1.045g/cm <sup>3</sup>

## 典型薄膜性能

硬度	80A
抗拉强度	35mpa

## 使用方法

- 1、根据需求可添加一定量的色素使用, 由于色素对胶浆的牢度影响较大, 建议色素用量不超过10%, 荧光色素尽量使用高温色素, 以免颜色迁移影响产品质量;
- 2、可手印, 也可机印;
- 3、添加5%-8%的拔印粉使用, 建议在8小时内使用完;
- 4、温度160°C-200°C, 烘干2-3分钟。

## 存储与安全

该产品应当存储在阴凉干燥的地方, 在密闭容器中的保质期为1年;

一般储存条件: 避免热源、辐射、静电以及与食品接触;

存放温度在5°C至35°C, 避免阳光直射;