

## 产品描述

**HS-C03**是一款（环保特软）硅胶植绒浆，适用于植绒，即可用于转印植绒工艺，也可用于静电植绒工艺。

## 典型性质

外观	半透明液体
固含量	38±1%
PH	8.0-9.0
粘度（25℃）	30000-40000cps.
密度	1.045g/cm <sup>3</sup>

## 使用方法

- 1、印花行业推荐使用**32-60 T**目网板，建议根据印刷材料的材质和图案的花纹来选择网板的目数，可适用于机印，也可以适用于手印；
- 2、用作转印植绒工艺：先用**HS-C03**打底浆打底**1-2**次，再用**HS-C03**转印植绒浆与**2%**的**HS-100**助剂混合后使用，也可根据要求不打底直接在**HS-C03**里加与绒毛颜色相同的色素，再加**2%**的**HS-100**助剂搅拌均匀后立即植绒。植绒**48**小时后或者自然干后，用**150℃**烘干**2**分钟。冷却后可耐**60℃**多次洗水；
- 3、在印刷中，为了获得可保持到基材表面的涂层，建议调整刮刀不接触网面且压力为最好。胶浆印刷后使植绒在**30**分钟内完成，可喷洒水以保持筛网湿润。

## 存储和安全

该产品应当存储在阴凉干燥的地方，在密闭容器中的保质期为**1**年；

一般储存条件：避免热源、辐射、静电以及与食品接触；

存放温度在**5℃**至**35℃**，避免阳光直射；