

## 产品描述

Ecoexe™ P 880是一款基于TDI/MDI的无溶剂型的双组分聚醚的封闭型聚氨酯。用作转移涂料的中间层，耐水解，耐屈曲

## 典型性质

外观	透明粘稠液体
固含量	98-100 %
PH	8
粘度（25℃）	14000-18000 cps.
封闭NCO含量	3.7±0.1

## 使用

为了获得良好的耐化学性，建议每次使用前向Ecoexe™ P880中添加8.8%的H97胺交联剂。搅拌均匀后，实验建议涂1次，在130 ° C烘干3分钟或者150° C烘干2分钟  
另建议客户大货生产前自行测试交联剂添加量

## 存储和安全

**Ecoexe™ P 880**应在室温下存放于紧闭密封的容器中，并防止温度低于 10° C。不应将 **Ecoexe™ P 880**暴露于温度接近 0° C 的环境，因为这可能会影响产品的使用。

一般公认的工业涂料的使用安全防护措施，包括适当的通风和喷涂时使用的面具。