

## 产品描述

**HS-C20**是一款专为转印植绒开发的浆料，具有手感好、不塞网、操作方便等优点，可适用于高要求的转印植绒工艺。

## 典型性质

外观	乳白色液体
固含量	52±1%
PH	7.5±1%
粘度	60000-70000cps
溶解性	冷水易稀释

## 使用方法

- 1、本产品推荐使用80目的网版，将浆料倒入网版上，开始刮浆，把所需要的图案印在布料或植绒纸上，该转印植绒浆印三次即可，注意每印1次需自然晾干或低温（80°C以下）烘干，这样能使印后表面平坦，便于植绒增加植毛后的牢固度，但印在植绒纸上表面浆一定要平坦；
- 2、在印好的图案上合上布料或植绒纸，再进行压烫工艺，调整压烫机压力为3磅，温度为170°C，压烫时间为15秒，正反面各压一次，压烫完毕后必须待植绒纸完全冷却后再撕去；

## 存储和安全

该产品应当存储在阴凉干燥的地方，在密闭容器中的保质期为1年；

一般储存条件：避免热源、辐射、静电以及与食品接触；

存放温度在5°C至35°C，避免阳光直射；