

产品描述

HS-PU88属于一款高档烫金浆，不含热熔粉，适合高弹泳衣面料，涤纶，棉布及没有做防水处理的梭织面料的烫金印花适用于滚筒式压烫机，或者用凹辊底涂在烫金纸上再热转移到织物上面。

典型性质

外观	乳白色液体
固含量	50±1%
PH	7.0-8.0
溶解性	冷水易稀释
密度	1.045g/cm ³

典型薄膜性能

硬度	20A
抗拉强度	35mpa
断裂伸长率	1000%

使用方法

- 1、既可适用于手印，也适用于机印；
- 2、可直接印于织物上，再用压烫机压烫；
- 3、建议完成印花工艺后，在150℃压烫15秒，正反两面各压一次，烘干2分钟；
- 4、涂布过程需保持高粘度，达到涂层的饱和度以避免烫金过程出现起沙孔现象，完成涂布过程后避免高于80℃的烘烤；
- 5、目前还没有防冻的数据，符合Adidas: A-01环保指标。

存储与安全

该产品应当存储在阴凉干燥的地方，在密闭容器中的保质期为1年；

一般储存条件：避免热源、辐射、静电以及与食品接触；

存放温度在5℃至35℃，避免阳光直射；