

产品描述

Ecoexc™ TH50是含噁唑啉基团的水性长效交联剂，用于含羧基分散体可形成典型的3D交联网络，改善体系的耐化学性、附着力以及强度，同时提高对基材的附着力。

Ecoexc™ TH50适用期达三个月，受PH、储存温度影响，具体需根据使用情况测试。在涂料、油墨和胶粘剂配方里的添加量为3-5%，80~100℃下烘干即可。

典型性质

形态	液体
外观	透明
固含量，% by wt	40
粘度	1000
PH	7-9
当量，固体份	325

存储和安全

Ecoexc™ TH50应在室温下存放于紧闭密封的容器中，并防止温度低于 5°C。如同大多数乳液，不应将 **Ecoexc™ TH50**暴露于温度接近 0°C 的环境，因为这可能会影响产品的使用。

一般公认的工业涂料的使用安全防护措施，包括适当的通风和喷涂时使用的面具。