

产品描述

HS-PUA103属于双组份水性烫金浆,适用于烫金加植绒,烫金加胶浆及多色烫金工艺。

典型性质

外观	半透明液体
固含量	50±1%
PH	7.0-8.0
粘度	≤120000cps
密度	1.045g/cm ³

典型薄膜性能

抗拉强度	35mpa
断裂伸长率	1200
玻璃化温度	-40℃

使用方法

- 1、它可用于机印,也可用于手印;
- 2、加入2%的HS-100交联剂,建议在8小时内使用完毕;
- 3、可直接印于织物上面,建议印2-3次,尽量干透后再进行下一步操作;
- 4、印好后可直接在台上烫金,自然干24小时后测试洗水,无防冻性能。

存储与安全

该产品应当存储在阴凉干燥的地方,在密闭容器中的保质期为1年;

一般储存条件:避免热源、辐射、静电以及与食品接触;

存放温度在5℃至35℃,避免阳光直射;