

产品描述

Ecoexc™ C90适用期达三个月，受PH、储存温度影响，具体需根据使用情况测试。在涂料、油墨和胶粘剂配方里的添加量为3-5%，110~130℃下烘干即可。

Ecoexc™ C90是一种低粘度聚异氰酸酯分散体。适用于水性涂料、墨水。

典型性质

外观	淡蓝色透明液体
非挥发性成分, % by wt	40±1
解封异氰酸酯, % by wt	5.0
粘度	<500cPs
PH	8.0-10.5
密度	1.07kg/L
解封温度	130℃

存储和安全

Ecoexc™ C90应在室温下存放于紧闭密封的容器中，并防止温度低于 5° C。如同大多数乳液，不应将 **Ecoexc™ C90**暴露于温度接近 0° C 的环境，因为这可能会影响产品的使用。

一般公认的工业涂料的使用安全防护措施，包括适当的通风和喷涂时使用的面具。